

# techniko

01/25 114



## TECHNIKO

Mortier-colle en poudre à haut contenu de polymère pour la pose de carreaux de céramique. Particulièrement indiqué pour le grès cérame, en superposition, sur sols chauffants, locaux à trafic intense et piscines.

## mortiers-colles et adhésifs

 **TECHNOKOLLA®**

A SIKA BRAND



30±1% gris  
31±1% blanc



5-35°C



30 min



6-10 mm



6 h



10 mm



# techniko



## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Mono-composant  
Ingélif  
Glissement nul  
Temps ouvert allongé  
Epaisseurs jusqu'à 10 mm

## ASPECT

Poudre blanche ou grise

## CONSERVATION

12 mois à l'abri de l'humidité

## DOMAINES D'APPLICATION

- Pose sur sols et murs, en extérieur et en intérieur, de carreaux céramiques de tout type même de grand format.
- Indiqué pour les poses nécessitant l'obtention de hautes performances telles que: la pose en milieux industriels, en piscine ou en façade.
- Pose en superposition sur anciens carrelages en céramique sans utilisation de primaire.
- Pose à l'intérieur et à l'extérieur sur systèmes d'imperméabilisation RASOGUM + ou des produits de la gamme RASOLASTIK.
- Pose de pierres naturelles et marbres, à condition de ne pas être sensibles à l'eau.
- Pose sur dalles chauffantes à l'eau.
- Encollage par points de panneaux isolants en polystyrène, polyuréthane expansé, laine de roche ou de verre.

## SUPPORTS

Enduits en ciment, mortiers bâtards, enduit à base de plâtre<sup>1</sup>, chapes en anhydrite<sup>1</sup>, chapes de ciment, béton, béton lissé mécaniquement, anciens carrelages de céramique, revêtements de sol résilients parfaitement ajusté (sauf les revêtements en polyoléfine)<sup>2</sup>, plaque de plâtre cartonné<sup>1</sup>, RASOGUM + ou des produits de la gamme RASOLASTIK.

<sup>1</sup> après application de PRIMER-T PLUS

<sup>2</sup> après application de PRIMER-101 PLUS

## NATURE DU PRODUIT

TECHNIKO se compose principalement de ciments à haute résistance, de charges minérales sélectionnées et d'additifs spécifiques.  
Pour plus de renseignements, demandez la fiche de sécurité au bureau techniko ou téléchargez-la sur le site [www.technokolla.com](http://www.technokolla.com).

**mortiers-colles et adhésifs**



produit  
**FAIBLE  
TENEUR EN  
COV**  
TESTÉ PAR:  
EUROFINS



## ACCESSOIRES CONSEILLÉS



Malaxeur



Maillet caoutchouc blanc



Spatule 28x12 cm  
dent carrée 8 mm INOX



Spatule 28x12 cm  
dent carrée 10 mm INOX

## OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES DE POSE

Les supports doivent être conformes aux normes en vigueur et ils doivent notamment être parfaitement plats, solides, de forme stable, sans parties facilement détachables, non déformables, bien secs, privés de souillures telles que crasse, huile, graisse, agent de décoffrage, laitance, efflorescences, anciens revêtements et autres traitements appliqués sur les sols. Les supports en ciment ne doivent pas être sujets à des retraites suite à la pose du produit et doivent, par conséquent, être bien secs. Respecter les normes de la législation en vigueur. Selon les conditions du support et les souillures à éliminer de sa surface, effectuer toutes les opérations de préparation nécessaires, comme un lavage haute pression, un traitement abrasif mécanique ou un sablage à sec, pour éliminer tout résidu qui pourrait diminuer le pouvoir adhésif du produit sur le support.

Trouver les fissures éventuellement présentes sur le support et les boucher soigneusement. Pour les supports non absorbants ou dont le pouvoir d'absorption est limité, par exemple des carreaux de céramique, vérifier que chaque élément du revêtement est solidement ancré au sol, puis utiliser un produit de dégraissage/décrassage et nettoyer toute la surface. Pour l'application sous des climats chauds et lorsque le support est absorbant, humidifier convenablement la surface avant de poser le produit. Éviter la formation d'une pellicule d'eau sur la surface qui ne doit en aucun cas être humide au toucher ni foncée. Le support doit être imprégné mais sa surface doit rester sèche.

En cas d'application dans des lieux humides ou sur des surfaces fréquemment baignées, appliquer un produit imperméabilisant de la gamme TECHNOKOLLA® avant la pose des carreaux. En cas de petites dénivellations localisées ou de lits de gravier dans le cas des bétons, il est possible d'effectuer un lissage (max. 5 mm d'épaisseur) 24 h avant la pose avec TECHNIKO. Pour des épaisseurs supérieures, utiliser l'enduit de lissage GAP, 24-48 h avant la pose.

## PRÉPARATION DU MÉLANGE

Gâcher TECHNIKO gris avec environ 7,5 l d'eau propre (30 ±1%), gâcher TECHNIKO blanc avec environ 7,75 l d'eau propre (31 ± 1%). Mélanger jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène et sans grumeaux; Il est conseillé d'utiliser une perceuse à basse vitesse (500 tr/mn env.) car une vitesse trop élevée réduit les caractéristiques mécaniques du mélange. Attendre environ 3 minutes puis remuer rapidement le produit et commencer l'application. Le produit ainsi obtenu a l'aspect d'une pâte onctueuse, facile à talocher, mais avec une excellente thixotropie.

## APPLICATION

Application à l'aide d'une spatule dentée.

Appliquer une quantité suffisante de produit pour garantir le mouillage complet du dos du carreau de carrelage. La pose s'effectue sur la colle fraîche, en exerçant une pression suffisante afin de garantir le contact avec le mortier-colle et donc un parfait collage. Si une pellicule s'est formée à la surface, il faut éliminer la couche de mortier-colle et appliquer une nouvelle couche de produit frais. Ne pas mouiller le mortier-colle appliqué, car l'eau compromettrait son pouvoir adhésif. Éviter les applications sous le rayonnement solaire direct et/ou en cas de vent ou de courant d'air.

## AVERTISSEMENTS ET RECOMMANDATIONS

Avec des formats de 900 cm<sup>2</sup> ou supérieurs il est conseillé de poser toujours par double encollage.

### Ne pas appliquer sur :

- bois, métal
- anciens carrelages en extérieur

### Ne pas appliquer :

- à températures inférieures à 5°C ou supérieures à 35°C
- avec des épaisseurs supérieures à 10 mm

# techniko

CONSOMMATION			
Taloche	6x6 mm	8x8 mm	10x10 mm
Techniko	~ 3 kg/m <sup>2</sup>	~ 4 kg/m <sup>2</sup>	~ 5 kg/m <sup>2</sup>

Les consommations se réfèrent seulement à l'emploi de la spatule et à des supports plats.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	VALEUR	PRESCRIPTION	NORME
Temps de maturation	3 min		
Temps utile d'utilisation	*6 h		
Temps ouvert	*30 min	°30 min	EN 1346
Temps d'ajustabilité	*Env. 50 minutes		
Délai avant trafic piéton	*Après 24 à 36 h		
Attente pour jointoiment sur sol	*Après 24 à 36 h		
Attente pour jointoiment sur mur	*Après 4 à 6 h		
Temps de mise en service	*Après 14 j (21 j en bassins et piscines)		
Glissement sur mur vertical	≤ 0,5 mm	°≤ 0,5 mm	EN 1308
	<b>GRIS</b>	<b>BLANC</b>	
Adhérence initiale à traction	~ 1,9 N/mm <sup>2</sup>	1,7 N/mm <sup>2</sup>	°≥ 1 N/mm <sup>2</sup> EN 1348
Adhérence à traction après action de la chaleur	~ 1,6 N/mm <sup>2</sup>	1,3 N/mm <sup>2</sup>	°≥ 1 N/mm <sup>2</sup> EN 1348
Adhérence à traction après immersion dans l'eau	~ 1,4 N/mm <sup>2</sup>	1,2 N/mm <sup>2</sup>	°≥ 1 N/mm <sup>2</sup> EN 1348
Adhérence après des cycles de gel/dégel	~ 1,9 N/mm <sup>2</sup>	1,8 N/mm <sup>2</sup>	°≥ 1 N/mm <sup>2</sup> EN 1348

° selon les normes "EN 12004".

\* ces délais font référence à une température de 23°C -50% d'humidité relative. Ils sont plus courts à température élevée, et plus longs à basse température.

## CAHIER DES CHARGES

Les revêtements de sols et de murs en céramique devront être posés avec un mortier-colle en poudre à base de ciment certifié classe "C2TE selon la norme EN 12004" type TECHNICO de TECHNOKOLLA permettant une épaisseur de 10 mm maximum sur supports à base de ciment.

**Technokolla** recommande de prendre vision de la "note d'informations" qui intègre et complète le contenu de cette fiche. Le document est téléchargeable au format pdf sur le site [www.technokolla.com](http://www.technokolla.com).

Les conseils techniques et d'application présents dans les fiches techniques, mais aussi reportés verbalement ou par écrit par notre personnel comme assistance au client, sont le fruit de nos meilleures expériences actuelles. Cependant dans l'impossibilité d'intervenir directement sur les conditions de chantier et sur l'exécution des travaux, ces informations sont fournies sans engagement et par conséquent ne sont contraignantes ni légalement ni en aucune autre façon vis-à-vis des tiers. Ces informations ne dispensent pas l'utilisateur final de sa responsabilité d'essayer nos produits pour vérifier leur aptitude à l'usage prévu. Nous conseillons vivement au client/applicateur d'effectuer les essais préalables des produits Technokolla dans le but d'en vérifier l'aptitude. L'utilisateur final est en outre tenu de vérifier que la présente fiche technique n'est pas dépassée et remplacée par des éditions successives. Pour cela et avant d'utiliser nos produits, nous vous conseillons de télécharger sur notre site [www.technokolla.com](http://www.technokolla.com) la version mise à jour de la fiche technique.



A SIKA BRAND

**Sika Italia S.p.A.**

Siège Social et Administratif:

Via L. Einaudi 6, 20068 Peschiera Borromeo (MI)

Établissement de Sassuolo (MO): Via Radici in Piano 558, CAP 41049

Tel.: +39 0536 809711

Fax: +39 0536 809729

[www.technokolla.eu](http://www.technokolla.eu)